



* Imagen referencial

Redondos lisos de acero inoxidable, es laminado en caliente (LAC), lados iguales forman ángulo recto con radios interiores suavizados, ideales aplicaciones estructurales.

Material: ASTM A276 304L.
Tolerancias: ASTM A484.

Largo: 6m

TOLERANCIAS EN ESPESOR ASTM A484

Ancho Específico in. [mm]	Variaciones Permitidas de medida específica, in. [mm]		Fuera de Redondas ^A
	Sobre	Bajo	
1/16 to 5/16 [1.50 to 8.00], excl	0.001 [0.03]	0.001 [0.03]	-
5/16 to 7/16 [8.00 to 11.00], incl	0.006 [0.15]	0.006 [0.15]	0.009 [0.23]
Over 7/16 to 5/8 [11.00 to 15.50], incl	0.007 [0.18]	0.007 [0.18]	0.010 [0.26]
Over 5/8 to 7/8 [15.50 to 22.00], incl	0.008 [0.20]	0.008 [0.20]	0.012 [0.30]
Over 7/8 to 1 [22.00 to 25.00], incl	0.009 [0.23]	0.009 [0.23]	0.013 [0.34]
Over 1 to 1 1/8 [25.00 to 28.00], incl	0.010 [0.25]	0.010 [0.25]	0.015 [0.38]
Over 1 1/8 to 1 1/4 [28.00 to 31.50], incl	0.011 [0.28]	0.011 [0.28]	0.016 [0.42]
Over 1 1/4 to 1 3/8 [31.50 to 34.50], incl	0.012 [0.30]	0.012 [0.30]	0.018 [0.46]
Over 1 3/8 to 1 1/2 [34.50 to 38.00], incl	0.014 [0.35]	0.014 [0.35]	0.021 [0.53]
Over 1 1/2 to 2 [38.00 to 50.00], incl	1/64 [0.40]	1/64 [0.40]	0.023 [0.60]
Over 2 to 2 1/2 [50.00 to 63.00], incl	1/32 [0.80]	0	0.023 [0.60]
Over 2 1/2 to 3 1/2 [63.00 to 90.00], incl	3/64 [1.20]	0	0.035 [0.90]
Over 3 1/2 to 4 1/2 [90.00 to 115.00], incl	1/16 [1.60]	0	0.046 [1.20]

^A La falta de redondez es la diferencia entre los diámetros máximo y mínimo de la barra medidos en la misma sección transversal.

* Nota: Las dimensiones y los materiales están sujetos a cambios sin previo aviso. Pesos referenciales.

MEDIDA		PESO
in	mm	kg
3/16"	4.76	0.84
1/4"	6.35	1.49
5/16"	7.94	2.34
3/8"	9.53	3.34
1/2"	12.7	5.96
5/8"	15.88	9.31
3/4"	19.05	13.39
1"	25.4	24.16
1 1/4"	31.75	37.85
1 1/2"	38.1	54.33
1 3/4"	44.45	73.6
2"	50.8	97
2 1/4"	57.15	122.5
2 1/2"	63.5	151.14
3"	76.2	219.2
3 1/2"	88.9	297.33
4"	101.6	394

